



# On an' On®

**acabado para pisos de alta solidez  
con entretejido metálico**

La formula especial de On an' On reduce en gran medida la probabilidad de pulverización, incluso en condiciones desfavorables, tales como baja humedad y alta temperatura.



Proporciona mantenimiento de calidad y soluciones de químicos por especialidad, con incomparable servicio al cliente



Spartan Chemical Company, Inc.  
1110 Spartan Drive  
Maumee, OH 43537  
1-800-537-8990  
www.spartanchemical.com

### APROBADO POR UL

On an' On proporciona una sensación de seguridad para los que caminan sobre él. Las pruebas independientes para la capacidad antideslizante realizadas por Underwriter Laboratories confirman que el coeficiente estático de fricción de On an' On cumple o excede los 0,5, tal como lo determina el método D 2047 de ASTM.

### NIVELACIÓN SUPERIOR

La nivelación se refiere a la tensión superficial de un producto y la capacidad de un acabado para fluir de manera suave y uniforme. Spartan ha desarrollado una formulación única para On an' On, la cual asegura una aplicación suave y uniforme y proporciona una facilidad de reparación que no es común en otros acabados para pisos de alta solidez.

### ALTA SOLIDEZ

On an' On con 25% de sólidos no volátiles, proporciona casi el doble de la protección por capa que los acabados convencionales y reduce los costos de uso para el cliente. El cliente ahorrará dinero en el largo plazo dado que dos capas de On an' On no lustradas proporcionan la belleza y la protección de tres o más capas de un acabado estándar.

### RESISTENTE A LAS MARCAS

Debido al alto contenido de sólidos, On an' On es altamente resistente a las marcas negras de los tacones y los rayones. Las marcas superficiales que pueden aparecer, se pueden sacar de manera fácil aplicando atomizador y lustrando.

### INSTRUCCIONES DE USO

Algunas personas pueden ser sensibles a los ingredientes de este producto. Antes de usar, lea la etiqueta del producto y la hoja MSDS. Los pisos mojados pueden ser resbalosos. Prevenga el paso peatonal con señales y barreras.



Distribuido por:

### APLICACIÓN INICIAL

1. Decape por completo toda la cera antigua o el acabado del piso. Dependiendo de la acumulación, use agua caliente y un decapante de Spartan.
2. Retire toda la solución decapante y siga con dos o tres enjuagues de agua limpia. Permita que se seque.
3. Aplique dos capas de un sellante de Spartan.
4. Aplique On an' On en una capa uniforme y delgada. Deje secar bien durante 30 a 40 minutos hasta que la superficie esté seca al tacto. Aplique las capas subsiguientes de la misma manera.

### MANTENIMIENTO

**De rutina:** Limpie o barra el piso, según sea necesario.

**Periódico:** Limpie y pase el trapeador mojado usando uno de los limpiadores de Spartan. Para reparar de manera fácil las áreas de circulación entre las aplicaciones de acabado, utilice un restaurador o lustrador en atomizador Spartan. (A las vías de circulación se les puede volver a pasar otra capa, según sea necesario.) Para áreas muy sucias, pase la máquina frotadora utilizando la dilución recomendada de uno de los limpiadores antes mencionados.

**Según sea necesario:** Limpie el piso y restriegue. Vuelva a aplicar On an' On.

**Anual:** Restriegue a profundidad y vuelva a pasar otra capa, o decape por completo, vuelva a sellar y vuelva a aplicar el acabado de los pisos.

**NOTA:** Para obtener los mejores resultados, use siempre limpiadores y decapantes de piso Spartan.



**Asegúrese de leer todas las instrucciones, las declaraciones preventivas y de primeros auxilios en las etiquetas del producto antes del uso de éste o de cualquier producto Spartan. Si sigue teniendo preguntas, consulte con su empleador o un médico. Las hojas de datos de seguridad del material para todos los productos Spartan están disponibles por parte de su distribuidor de Spartan autorizado o visitando [www.spartanchemical.com](http://www.spartanchemical.com).**

### ESPECIFICACIONES

Sólidos totales: 34,3%  
Sólidos no volátiles: 25,0%  
pH: 9,1  
Estabilidad

- a. Almacenamiento @ (24°C/75°): un año mínimo
- b. Aceleración @ (52°C/125°F): 60 días mínimo
- c. Congelamiento / descongelamiento: puede resistir 3 ciclos

Brillo (Gardner): 90–93

### COBERTURA

Hasta 3000 pies cuadrados por galón, dependiendo del método de aplicación y la porosidad del piso.

### ENVASADO

407360	Bultos de 275-galones
407355	Tambor de 55-galones
407330	Tambor de 30-galones
407315	Tambor de 15-galones
407305	Cubeta de 5-galones
407304	1-galón (4 por caja)



La copia de la etiqueta se proporciona en inglés, español y francés. Las etiquetas secundarias también están disponibles.

**GARANTÍA:** la fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier porción no utilizada se puede devolver para crédito dentro del plazo de un año desde la fecha de fabricación. Use el producto según las instrucciones y lea todas las declaraciones preventivas.